

Tjervåg AS

Tjervåg AS

90215638
post@tjervag.no

Prøverapport

Prøve: 105437	Uttak: 08.05.2017 11:31	Registrert: 09.05.2017 11:33	Laborant: Administrator
---------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------

Ekstern referanse:

Produkt: 0/2

Uttakssted: Lager

Kontakt: Nisser Brygge AS

1 analyser er utført:

Type analyse	ID	Utført	Resultater
Sikteanalyse, våtsikt	4480	09.05.2017 15:02	Se vedlagt sikteanalyse Fuktighet: 0 % Finstoffinnhold: 1.71 %

Notat: Sand Nisser

Tjervåg AS

Tjervåg AS

90215638
post@tjervag.no

Sikteanalyse, våtsikt

Nr: 4480 Uttak: 08.05.2017 11:31 Registrert: 09.05.2017 15:02 Laborant: Administrator

Prøvenr: 105437
 Produkt: 0/2 Notat:
 Uttakssted: Lager
 Kontakt: Nisser Brygge AS

Vekt, fuktig: 292.4 gr.
 Vekt, tørr: 292.4 gr. Finstoffinnhold: 1.71 %
 Vekt, tørr etter vask: 287.8 gr.
 Fuktighet: 0 %

Maskevidde (mm)	bp	0.0630	0.125	0.25	0.5	1	2	4
Rest på sikt (gr.)	0.4	287.3	259.1	117.7	12.9	3.7	1.3	0.4
Passert sikt (%)	99.86	1.74	11.39	59.75	95.59	98.73	99.56	99.86

